

Descripción del producto

Producto de poliéster/aluminio brillante para termo transferencia.

Espesura: 105 micras (USA : 4.1 mil).

Soporte: poliéster adhesivo transparente.

Apropiado para

Algodón, poliéster, acrílico, fibras similares.

Utilización

- 1) Cortar el producto al revés con una cuchilla standard de flex.
- 2) Quitar el exceso de material.
- 3) Prensar el diseño sobre el textil con su soporte de poliéster, protegiéndolo con un papel de silicona a 160°C (USA : 320°F) – 20 segundos – presión media.
- 4) Recoger el soporte cuando frío.

Precauciones

Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas.
Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado.

Limpieza: 40°C (USA : 104°F) max. al revés, sin productos de limpieza que sean agresivos.

Secadora: no

Limpieza en seco: no

Planchado: al revés

Almacenaje: verticalmente, un año máximo en un ambiente seco de 15-30°C (USA : 60-85°F), protegido de la luz.

Recomendaciones

Estas indicaciones se hicieron en función de nuestras propias experiencias.
Siempre recomendamos hacer pruebas antes de cualquiera producción en seria.

Enero de 2013



8 rue Auguste Poncetton BP 30164
42004 St Etienne cedex 1 (FRANCE)
Tel. +33 (0)4 77 49 20 90
Fax +33 (0)4 77 25 79 82
info@chemica.fr
www.chemica.fr



5300 Oakbrook Parkway
Building 300 – Suite 368
Norcross, GA 30093
Tel. 404-495-5991
rosa.lopes@chemica.fr
www.chemica.fr



RM 2207-9 Tower two lippo ctr
89 Queensway Admiralty
HONG KONG
Cell. +86 1 809 894 8623
Cell.2 +33 6 34 51 25 58
Tel. +86 755 8655 0610
info@chemica.fr
www.chemica.fr