

### Descripción del producto

Producto de poliuretano metalizado para termo transferencia.

**Espesura:** 60 micras (USA : 2,4 mil).

**Soporte:** poliéster auto-adhesivo transparente.

**Norma:** Oeko Tex standard 100, clase II en colores plata ref. 420 y oro ref. 421

### Apropiado para

Algodón, poliéster, acrílico, fibras y similares.

### Utilización

- 1) Cortar el producto al revés con una cuchilla de flex
- 2) Quitar el exceso de material.
- 3) Prensar el diseño sobre el textil con su soporte de poliéster, protegiéndolo con un papel de silicona a 145°C (USA : 293°F) – 15 segundos – presión media.
- 4) Recoger el soporte cuando frío

### Precauciones

Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas.  
Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado.

**Limpieza:** limpiar al revés, y a mano con agua fría únicamente, sin productos de limpieza que sean agresivos.

**Secadora:** no

**Limpieza en seco:** no

**Planchado:** al revés

**Almacenaje:** verticalmente, un año máximo en un ambiente seco de 15-30°C (USA : 60-85°F), protegido de la luz.

### Recomendaciones

Cuidado con el efecto metalizado: no se puede prensar dos veces.  
Estas indicaciones se hicieron en función de nuestras propias experiencias.  
Siempre recomendamos hacer pruebas antes de cualquiera producción en seria.

Enero de 2013



8 rue Auguste Poncetton BP 30164  
42004 St Etienne cedex 1 (FRANCE)  
Tel. +33 (0)4 77 49 20 90  
Fax +33 (0)4 77 25 79 82  
info@chemica.fr  
[www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)



5300 Oakbrook Parkway  
Building 300 – Suite 368  
Norcross, GA 30093  
Tel. 404-495-5991  
rosa.lopes@chemica.fr  
[www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)



RM 2207-9 Tower two lippo ctr  
89 Queensway Admiralty  
HONG KONG  
Cell. +86 1 809 894 8623  
Cell.2 +33 6 34 51 25 58  
Tel. +86 755 8655 0610  
info@chemica.fr  
[www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)