

Brildor S.L.

Av. Francisco Vitoria Laporta, 11

P.O. Box / Apdo. 29

E-03830 Muro del Alcoy

Alicante · Spain

www.brildor.com

General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.com

Administración +34 966 544 153 / administracion@brildor.com


Fábrica +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com

Fax +34 965 531 412

Ficha Técnica de Artículo

Marca / Artículo	Masterfil PS25/2	
Descripción	Poliéster 100% hilado en proceso algodonero	
Código	01 11 0252 55 0000	
Formato	5.000	m
Peso Neto por unidad	385 (±2,0)	g
Soporte	Cono mod. CO150 Tara: 26g	
Embalaje Interior	6 uds. en estuche mod. A6 185 x 178 x 282 mm (A x H x L) Tara: 154 g	
Embalaje Exterior	6 estuches en caja mod. B6 297 x 387 x 580 mm (A x H x L) Tara: 600g	
Título Nominal / Cabos	Ne 15/2 – Nm 26/2 – 784(2) dtex	Ne
Título Real / Cabos	13.665	m/Kg
	760(2)	dTex
Retorsión	440 Z (±4%)	Tpm
Acabado	Lubricado	
Nudos	≤ 1/cono (con splicer)	
Irregularidad U	5,85	%
Neps (200%)	3	/ 1.000 m
Puntos Gruesos (+50%)	1	/ 1.000 m
Puntos Finos (+50%)	0	/ 1.000 m
Resistencia	2.869	cN
Tenacidad	36,5	RKM
Elongación	9,0	%
Encogimiento en Seco (180°C, 15 Min)	5	%

Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. Si bien los datos proporcionados han sido elaborados con la intención de que sean lo más fidedignos posible, no constituyen una responsabilidad equivalente a un control de entrada de productos. Se recomienda realizar ensayos del proceso al que desee someter el hilo.



Masterfil y Brildor son marcas registradas de Brildor S.L.

Inscrita en el registro mercantil de Alicante, Tomo 960, Gral. Libro 400, Sección 2ª, Folio 162, Hoja 13.408, Inscripción 1ª. C.I.F. ES B03 308 681