

Brildor S.L.


Av. Francisco Vitoria Laporta, 11
P.O. Box / Apdo. 29
E-03830 Muro del Alcoy
Alicante · Spain

www.brildor.com

General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.com
Administración +34 966 544 153 / administracion@brildor.com
Fábrica +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com
Fax +34 965 531 412

Ficha Técnica de Artículo		
Marca / Artículo	Brildor PF30	
Código	17.0302.04	
Formato	4.000	m
Peso Neto aprox. por unidad	144	g
Soporte	Carretubo Mod. CA-110 R	
Embalaje	12 uds. en estuche mod. A1 4 estuches mod. A1 en caja mod. B1	
Construcción Título Nominal / Cabos	333(2) = 167 x 2	dTex
Título Efectivo fibra	167 (± 2,5%) DIN EN ISO 2060:1995	dTex
Filamentos por Cabo	64	
Sección Filamentos / Lustre	Trilobal / Brillante	
Composición	PET – Poliéster Trevira® www.treviracs.com	
Tenacidad fibra	34 (± 4,0%) DIN EN ISO 2062:1995	cN/Tex
Alargamiento fibra a la rotura	46 (± 8,0%) DIN EN ISO 2062:1995	%
Encogimiento al aire caliente a 200°C	13,6 (± 1,0%) DIN EN ISO 53866 – Sección 2	%
Test de Regularidad Uster	< 1,3	
Título Efectivo Promedio	27.692	m/Kg
Torsión Final / Sentido	500 Z	Tpm
Resistencia Promedio Mínima	1.189	g
Tenacidad resultante	35,6	cN/Tex
Acabado	Se ha comprobado que el comportamiento a la llama de una malla tubular tejida con el hilo PF30 según norma DIN 75 200 no se altera al aplicar el acabado necesario para lograr la adecuada cosibilidad	

Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. Si bien los datos proporcionados han sido elaborados con la intención de que sean lo más fidedignos que nos sea posible, no constituyen una responsabilidad equivalente a un control de entrada de productos.



Masterfil y Brildor son marcas registradas de Brildor S.L.

Inscrita en el registro mercantil de Alicante, Tomo 960, Gral. Libro 400, Sección 2ª, Folio 162, Hoja 13.408, Inscripción 1ª. C.I.F. ES B03 308 681