

Brildor S.L.

P.I. Benimarfull – Constitució 7

E-03827 Benimarfull

Alicante · Spain

www.brildor.com

General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.com

Producción +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com

Fax +34 965 531 412

Septiembre 2006

Ficha Técnica de Artículo		
Marca / Artículo	Masterfil AT 120/2	
Descripción	Filamento continuo de PES de Alta Tenacidad	
Formato	20.000 m (315,1g aprox.)	7.500 m (118,5g aprox.)
Soporte y Embalaje	Carretubo CA152RT 6 x CA152RT en estuche A3 4 x A3 en caja B3	Carretubo CA110R 12 x CA110R en estuche A1 4 x A1 en caja B1
Código	14.1202.22	14.1202.75
Construcción: Título Nominal / Cabos	74 f 24 (Kosa Type 712) x 2	dTex
Sección Filamentos	Circular	
Lustre	Brillante	
Título Efectivo fibra	157 (2)	dTex
Tenacidad fibra	67,9 ($\pm 1,5\%$)	CN/Tex DIN EN ISO 2062
Alargamiento de la fibra en la rotura	14,9 ($\pm 0,9\%$)	% DIN EN ISO 2062
Alargamiento de la fibra a 45 CN/tex	8,1 ($\pm 0,3\%$)	% DIN EN ISO 2062
Encogimiento en aire caliente a 180°C	3,6 ($\pm 0,5\%$)	% DIN 53866 Parte 3
Título Efectivo Promedio	41.721	m/Kg
Sentido Torsión Final	Z	
Acabado	Lubricado	
Torsiones	830s / 705z	Tpm
Resistencia	946	g
Tenacidad resultante	980	cN
Alargamiento	16,8	%

Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. Si bien los datos proporcionados han sido elaborados con la intención de que sean lo más fidedignos que nos sea posible, no constituyen una responsabilidad equivalente a un control de entrada de productos.



Masterfil y Brildor son marcas registradas de Brildor S.L.

Inscrita en el registro mercantil de Alicante, Tomo 960, Gral. Libro 400, Sección 2ª, Folio 162, Hoja 13.408, Inscripción 1ª. C.I.F. ES B03 308 681