

Brildor S.L.

Av. Francisco Vitoria Laporta, 11

P.O. Box / Apdo. 29

E-03830 Muro del Alcoy

Alicante · Spain

www.brildor.com

General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.com

Administración +34 966 544 153 / administracion@brildor.com


Fábrica +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com

Fax +34 965 531 412

Ficha Técnica de Artículo

Marca / Artículo	Masterfil AT40/3	
Descripción	Filamento continuo de PES de Alta Tenacidad	
Código	01 14 0403 40	
Formato	4.000	m
Peso Neto por unidad	281 (±2,0%)	g
Soporte	Carretubo mod. CA145R Tara: 25,3g	
Embalaje Interior	6 uds. en estuche mod. A5 177 x 271 x 152 mm (A x H x L) Tara: 162g	
Embalaje Exterior	4 estuches en caja mod. B5 340 x 305 x 495 mm (A x H x L) Tara: 550g	
Construcción: Título Nominal / Cabos	660(3) = 220 x 3 (±2,0)	DTex
Título Efectivo Promedio	14.285 (±2,0%)	m/Kg
Filamentos por Cabo	192	
Sección Filamentos	Circular	
Lustre	Brillo	
Sentido Torsión Final	Z	
Acabado	Lubricado	
Nudos	≤ 1/Kg (con splicer)	
Tenacidad Fibra	> 70	cN/Tex
Resistencia Promedio Mínima	4.366	cN
Alargamiento	< 16,0	%
Retracción a 190°C de la Fibra	5,0 (±2%)	%

Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. Si bien los datos proporcionados han sido elaborados con la intención de que sean lo más fidedignos posible, no constituyen una responsabilidad equivalente a un control de entrada de productos. Se recomienda realizar ensayos del proceso al que desee someter el hilo.



Masterfil y Brildor son marcas registradas de Brildor S.L.

Inscrita en el registro mercantil de Alicante, Tomo 960, Gral. Libro 400, Sección 2ª, Folio 162, Hoja 13.408, Inscripción 1ª. C.I.F. ES B03 308 681