

Brildor S.L.

Av. Francisco Vitoria Laporta, 11

P.O. Box / Apdo. 29

E-03830 Muro del Alcoy

Alicante · Spain

www.brildor.com

General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.com

Administración +34 966 544 153 / administracion@brildor.com

Fábrica +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com

Fax +34 965 531 412

Ficha Técnica de Artículo

Marca / Artículo	Masterfil AT60/3	
Descripción	Filamento continuo de PES de Alta Tenacidad	
Código	01 14 0603 24 0005	
Formato	20.000	m
Peso Neto por unidad	940 (±2,0)	g
Soporte	Carretubo mod. CA210 Tara: 66g	
Embalaje Interior	6 uds. en estuche mod. A11 235 x 213 x 360 mm (A x H x L) Tara: 235g	
Embalaje Exterior	4 estuches en caja mod. B11 378 x 440 x 486 mm (A x H x L) Tara: 600g	
Construcción: Título Nominal / Cabos	450(3) = 150 x 3 (±2,0)	dTex
Título Efectivo Promedio	21.463	m/Kg
Filamentos por Cabo	30	
Sección Filamentos	Circular	
Lustre	Brillo	
Sentido Torsión Final	Z	
Acabado	Lubricado	
Nudos	≤ 1/Kg (con splicer)	
Tenacidad Fibra	MIN 68,0	cN/Tex
Resistencia Promedio Mínima	2.917	cN
Alargamiento	14,5 (±2,5)	%
Retracción a 190°C de la Fibra	6,0 (±0,7)	%

Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. Si bien los datos proporcionados han sido elaborados con la intención de que sean lo mas fidedignos posible, no constituyen una responsabilidad equivalente a un control de entrada de productos. Se recomienda realizar ensayos del proceso al que desee someter el hilo.



Masterfil y Brildor son marcas registradas de Brildor S.L.

Inscrita en el registro mercantil de Alicante, Tomo 960, Gral. Libro 400, Sección 2ª, Folio 162, Hoja 13.408, Inscripción 1ª. C.I.F. ES B03 308 681